

## presto Primer/Filler

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

## Technisches Merkblatt



Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, u.a. Die optimale Grundierung für die nachfolgende Lackierung mit DUPLI-COLOR Auto-Spray. Farbton grau für alle blauen, grünen, goldenen u. silbernen Decklackierungen. Farbton rot für alle dunkelroten Decklackierungen. Farbton weiß für alle sehr hellen Decklackierungen. Vor der Decklackieren empfehlen wir Nassschleifen mit presto Nass-Schleifpapier Körnung 600 Art.Nr. 670435 oder 135934.

### Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
- Besonders hohe Füllkraft
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund
- Schützt vor Rost
- Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks
- Dient der Glanzoptimierung des Decklacks
- Schnelltrocknend
- Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackierbare Qualität
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
- Farbname:
  - ◊ grau
  - ◊ weiß
  - ◊ rotbraun
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : matt, 10 ±2 GE
- Ergiebigkeit:
  - ◊ 150 ML – 0,3 m<sup>2</sup>
  - ◊ 400 ML – 0,8 m<sup>2</sup>
- Anzahl Spritzgänge: 4
- Griffzeit: 30 min
- Durchgetrocknet: 2 - 4 h
- Untergründe: Metall
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Flammpunkt: n.a.
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
  - ◊ 150 ML
  - ◊ 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

- Zu lackierende Fläche entrosten, anschleifen und säubern. Wenn nötig, spachteln.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren.
- Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen.
- Danach Decklackierung aufbringen.
- Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken.
- Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,

Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

**Stand: 18. Mai 2022** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)  
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)