



presto BOB Rust Sealant

Art.-Nr.: 603710

Technisches Merkblatt



presto BOB Rostversiegelung dient der Rostvorbehandlung auf Basis feuchtigkeitshärtender Polyurethane. Verfestigt und isoliert schnell, einfach und sicher alle rostigen Oberflächen. Die optimale Grundlage für die weitere Bearbeitung mit presto BOB Rostschutz-Grundierung

Qualität & Eigenschaften

- Schnelle, einfache und sichere Anwendung
- Verfestigt und isoliert rostige Oberflächen
- Verhindert weitere Korrosion der behandelten Teile

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Spezial-Kombinationslack
- Farbname: gelblich-transparent
- Überlackierbar: 8 h
- Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Dampfdruck: 6,7-8,2/20 bar
- Flammpunkt: 24 °C
- Lagerstabilität: 3 y
- Inhalt: 100 ML

Hinweise zur Benutzung

- Losen Rost, unterrostete Farbreste, Schmutz und Fett entfernen.
- Nicht unter +15°C verarbeiten.
- BOB Rostversiegelung reichlich auf trockenem oder auch feuchtem Untergrund auftragen.
- Nach 8 Stunden, spätestens nach 24 Stunden mit BOB Grundierung streichen, am besten in 2 Schichten.
- Bitte beachten Sie: presto BOB Rostversiegelung nicht verdünnen.
- Ggf. kleinere Mengen in eine Portionsdose abfüllen, da durch Verunreinigungen bzw. Feuchtigkeit das Material in der Dose aushärten kann.
- Verunreinigungen sofort mit Universal-Verdünnung reinigen.
- Oberfläche bleibt leicht klebrig.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 17. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.